TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM LIGNOSIL®-INCO-DL

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Lignosil-Inco-DL is de verdunning voor KEIM Lignosil-Inco op basis van silicaat. KEIM Lignosil-Inco-DL is bekroond met Cradle to Cradle Certified® Silver en C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Verdunning van het product KEIM Lignosil-Inco van semitransparante tot transparante (lazurende) silicaat verflagen en voor de kleuring van hout en houten delen binnen.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- bijzonder economisch overschilderbaar
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- dampopen
- zonder toevoeging van oplosmiddelen
- zonder toevoeging van weekmakers
- geen schadelijke uitstoot
- zonder toevoeging van biociden
- zonder toevoeging van conserveermiddelen

TECHNISCHE KENMERKEN:

– Dichtheid:	ca. 1,1 - 1,2 g/cm³
– pH-waarde:	ca. 11

KLEUREN:
kleurloos

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
De ondergrond moet stevig, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van resten die de hechting kunnen verminderen. Bij houtcoatings kan verkleuring optreden door houtbestanddelen. Raadpleeg hiervoor het technische gegevensblad van KEIM Lignosil-Scudo.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:
De lucht- en ondergrondtemperatuur moet tijdens applicatie en droging ≥ 5 °C zijn.

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

VERBRUIK:
ca. 0,1 L/m² bij één laag verf.
De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:
KEIM Lignosil-Inco kan worden aangebracht met een kwast, roller of airless. De eindlaag wordt aangebracht na een droogtijd van tenminste 24 uur na het aanbrengen van de eerste laag. Om een dekkende laag te verkrijgen wordt KEIM Lignosil-Inco onverdund verwerkt. Voor een lazurende laag wordt KEIM Lignosil-Inco verdund met KEIM Lignosil-Inco-DL. Er wordt een mengverhouding aanbevolen tussen de 1:1 en 1:20 (KEIM Lignosil-Inco : KEIM Lignosil-Inco-DL).

DROOGTIJD:
Overschilderbaar op zijn vroegst na 24 uur (bij 23°C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de droging navenant vertraagd.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:
Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
20	L	24	jerrycan
5	L	96	jerrycan

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	koel vorstvrij houd de verpakking goed gesloten beschermd tegen warmte en direct zonlicht

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 12

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product .
Dit product bevat: - g/l VOC.

GIS-CODE: BSW 40

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.
Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.

KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26 / 1332 BM Almere / Tel. +31 36 53 20 620
www.keim.com / info@keim.nl